

DAS AIRBRUSH-STUDIO MÜNCHEN

HELMUT G. Haider
Beethovenstraße 9
85521 Ottobrunn
Tel. u. Fax: 089 609 97 08
Mobil: 0177 609 97 08
e-mail: airbrush@t-online.de

Verarbeitungshinweis Blattgold

Anlegeöl ArtNr.: 4050 mit dem Anlegepinsel Art. Nr.: 4051 dünn auftragen und 30 – 45 Minuten warten bis sich das Anlegeöl klebrig anfühlt (Fingerprobe).

Danach das Blattgold Art. Nr.: 4053 – 4056 mit dem Anschieser Art. Nr.: 4052 auf den Untergrund auftragen.

Nach 24 Stunden Trockenzeit das Motiv mit 1 – 2 dünnen Schichten 1K-Lack versiegeln.

Anschließend kann die Endversiegelung mit 2K-Lack erfolgen. Wenn das Anlegeöl mit der Airbrush-Pistole verarbeitet werden soll, muss es mit Terpentinersatz verdünnt werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlung, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

© Airbrush-Studio München