

DAS AIRBRUSH-STUDIO MÜNCHEN

HELMUT G. Haider
Beethovenstraße 9
85521 Ottobrunn
Tel. u. Fax: 089 609 97 08
Mobil: 0177 609 97 08
e-mail: airbrush@t-online.de

2K- KLARLACK

Das Klarlack-Sortiment bestehend aus 2K-Acrylklarlack, 2K-Acrylhärter und 2K-Acrylverdünner eignet sich bestens zum Überlackieren von Airbrush-Arbeiten auf Motorhauben, Motorradtanks, Helme, Handys usw. und ist in der Schnelltrocknung bis ca. 80 °C erhitzbar (unbedingt Vorversuche durchführen, um die Verträglichkeit unterschiedlicher Materialien zu testen!). 2K-Lacke sind resistent gegen die meisten Chemikalien und gegen Kraftstoff.

Das Mischungsverhältnis:

2 Teile Acrylklarlack
1 Teil Acrylhärter
10-20% Acrylverdünner

Den ersten Spritzgang bitte mit 20-30cm Abstand nur einnebeln und 15-20 Min. ablüften lassen. (Wenn zu nass aufgetragen wird die Airbrush-Farbe angelöst und läuft herunter).

Danach noch 1-2 Spritzgänge nass auftragen und zwischen den Spritzgängen 15-20 Min. ablüften lassen.

Im letzten Spritzgang doppelte Menge Verdünner zugeben

Unsere anwendungstechnische Empfehlung, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verarbeiten.
Atemschutz tragen.
Von Zündquellen fernhalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

DAS AIRBRUSH-STUDIO MÜNCHEN

HELMUT G. Haider

Beethovenstraße 9

85521 Ottobrunn

Tel. u. Fax: 089 609 97 08

Mobil: 0177 609 97 08

e-mail: airbrush@t-online.de